


Tipologia Cavo	U-DQ(BN)H
Descrizione	Cavo Loose monotubo, 4-24 FO, armatura dielettrica, guaina LSZH, Eca



U-DQ(BN)H

Cavo ottico Loose monotubo per uso interno ed esterno tipo U-DQ(BN)H, da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica, resistente longitudinalmente alla penetrazione dell'acqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Eca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250µm, sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidità.



Caratteristiche costruttive

Nucleo cavo	Tubo Loose con fibre immerse in gel tamponante
Riempitivo di protezione	Filati di vetro water blocking
Tipologia fibre ottiche	Monomodali 9/125; multimodali 50/125; multimodali 62,5/125
Materiale guaina esterna	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Armatura	Dielettrica
Diametro esterno nominale	da 5,4 a 6,4 mm
Peso nominale	da 35 a 48 Kg/Km
Marcatura	CCS by Qubix - "codice prodotto" - FO Cable U-DQ(BN)H - "formazione cavo" - "tipologia fibra" - dielectric armoured - LSZH jacket - metratura - lotto - FID - Euroclasse Eca - n° DOP

Caratteristiche meccaniche e ambientali

Uso	Interno/Esterno
Raggio di curvatura (installazione)	20 x diametro esterno
Raggio di curvatura (lungo termine)	15 x diametro esterno
Tiro massimo cavo	a partire da 1000 N (100 kg max.)
Schiacciamento	2000 N/dm
Temperatura di installazione	da -5°C a +50°C
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C

Tipologia Cavo	U-DQ(BN)H
Descrizione	Cavo Loose monotubo, 4-24 FO, armatura dielettrica, guaina LSZH, Eca

Standard di riferimento

Cavi e fibre ottiche	EN 60793 EN 60794-1
Cablaggio strutturato	EN 50173-1 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568-3.D

Comportamento al fuoco

Regolamento CRP	EN 50575 Euroclasse Eca
Reazione al fuoco	EN 60332-3-22; EN 60332-1-2
Densità fumi	EN 61034-1/2
Emissione gas acidi	EN 60754-1/2

Colorazione guaina esterna

Fibra 9/125 OS2	Giallo
Fibra 50/125 OM2	Arancio
Fibra 50/125 OM3	Aqua
Fibra 50/125 OM4	Aqua
Fibra 62,5/125 OM1	Grigio


Confezionamento

Bobina	2100 o 4100 mt ± 5%
--------	---------------------

Codici di riferimento

N° fibre cavo	9/125 OS2	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4	62,5/125 OM1
1x4 fibre	Cod. 2008100	Cod. 2008081	Cod. 2008081OM3	Cod. 2008081OM4	Cod. 2008051
1x8 fibre	Cod. 2008107	Cod. 2008083	Cod. 2008083OM3	Cod. 2008083OM4	Cod. 2008052
1x12 fibre	Cod. 2008105	Cod. 2008084	Cod. 2008084OM3	Cod. 2008084OM4	Cod. 2008053
1x24 fibre	Cod. 2008108	Cod. 2008086	Cod. 2008086OM3	Cod. 2008086OM4	Cod. 2008056

Raccomandazioni di utilizzo



CCS Connectivity & Cabling System trademark registered by
 QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
 Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Tipologia Cavo	U-DQ(BN)H
Descrizione	Cavo Loose monotubo, 4-24 FO, armatura dielettrica, guaina LSZH, Eca

SPECIFICHE FIBRE OTTICHE MULTIMODALI

Tipologia fibra	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4	62,5/125 OM1
Diametro nucleo	50 ± 2,5 µm	50 ± 2,5 µm	50 ± 2,5 µm	62,550 ± 2,5 µm
Diametro mantello	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm
Diametro protezione primaria	242 ± 5 µm	242 ± 5 µm	242 ± 5 µm	242 ± 5 µm
Non circolarità mantello	≤ 0,7%	≤ 0,7%	≤ 0,7%	≤ 0,7%
Non circolarità nucleo	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
Errore concentricità nucleo/mantello	≤ 1 µm	≤ 1 µm	≤ 1 µm	≤ 1 µm
Errore concentricità mantello/protezione primaria	≤ 10 µm	≤ 10 µm	≤ 10 µm	≤ 10 µm
Atten. tipica/max λ=850 nm	2,0 – 3,5 dB/Km	2,0 – 3,5 dB/Km	2,0 – 3,5 dB/Km	2,6 – 3,5 dB/Km
Atten. tipica/max λ=1300 nm	0,5 – 1,5 dB/Km	0,5 – 1,5 dB/Km	0,5 – 1,5 dB/Km	0,5 – 1,5 dB/Km
Banda passante λ=850 nm	500 MHz·Km	1500 MHz·Km	3500 MHz·Km	220 MHz·Km
Banda passante λ=1300 nm	500 MHz·Km	500 MHz·Km	500 MHz·Km	500 MHz·Km
Indice rifrazione @ 850 nm	1,482	1,482	1,482	1,496
Indice rifrazione @ 1300 nm	1,477	1,477	1,477	1,491
Apertura numerica	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,275 ± 0,015

SPECIFICHE FIBRE OTTICHE MONOMODALI

Tipologia Fibra	9/125 OS2 (ITU G.652D)
Diametro nucleo	9,0 ± 0,4 µm @1310 nm 10,1 ± 0,5 µm @ 1550 nm
Diametro mantello	125 ± 0,7 µm
Diametro protezione primaria	242 ± 7 µm
Non circolarità mantello	≤ 0,7%
Errore concentricità nucleo/mantello	≤ 0,5 µm
Errore concentricità mantello/protezione primaria	≤ 12 µm
Attenuazione tipica/max λ=1310 nm	0,31 – 0,35 dB/Km
Attenuazione tipica/max λ=1550 nm	0,20 – 0,24 dB/Km
Attenuazione tipica/max λ=1625 nm	0,21 – 0,26 dB/Km
Indice rifrazione @ 1310 nm	1,4676
Indice rifrazione @ 1550 nm	1,4682
Dispersione @ 1550 nm	≤ 18 ps/(nm·Km)
Dispersione @ 1625 nm	≤ 22 ps/(nm·Km)
Lunghezza d'onda di taglio	λ _{cc} ≤ 1260 nm
Lunghezza d'onda di dispersione nulla λ _o	1304-1324 nm
Pendenza a λ _o	S _o ≤ 0,092 ps/(nm ² ·Km)
PMD	≤ 0,1 ps/√Km

Le fibre ottiche sono conformi alle norme IEC/EN 60793-1, IEC/EN 60793-2, EN 50173 e ISO/IEC 11801